

Technický list
 Vydání 05/07
 Identifikační č.: 02 01 04 01 000 0 000001
 Verze č. 03
 Sikacrete® 08 SCC

Sikacrete® 08 SCC

Samozhutnitelná, suchá maltová směs

Popis výrobku Sikacrete® 08 SCC je maltová směs na bázi cementu, připravená k použití, jemnozrnný beton.

Použití Sikacrete® 08 SCC se používá v těchto oblastech stavebnictví:

- Zalévání a kotvení
- Drobné betonářské práce – v domácnostech, zahradách
- Opravy betonu
- Vyplňování dutin, mezer v betonu

Výhody Použitím Sikacrete® 08 SCC dosáhneme následujících vlastností:

- Vynikající uložení betonové směsi díky vysoké tekutosti
- Není nutné vibrování betonu
- Vysoká kvalita konečného povrchu betonu
- Ekonomičnost betonování

Zkušební zprávy Certifikát č. 204/C5/2006/020-017984 ze dne 20.04.2007 vydal TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, AO č. 204.
 STO č. 020-017097 ze dne 02.11.2006 vydal TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, AO č. 204 s platností do 30.11.2009

Technická data
Vzhled / barva Suchá maltová směs na bázi cementu, s kamenivem 0-8 mm, šedý prášek.

Balení Papírové pytle po 25 kg.

Skladovatelnost 12 měsíců v originálním obalu, chraňte před vlhkostí, sluncem a mrazem, skladujte za teplot $+5^{\circ}\text{C}$ až $+35^{\circ}\text{C}$.

pH 11 – 13,5 (po smíchání s vodou)

Fyzikální údaje

Pevnost v tlaku	30 - 35 N/mm ² po 28 dnech / $+20^{\circ}\text{C}$...v závislosti na míchacím poměru
-----------------	---

Vydatnost 25 kg suché směsi Sikacrete® 08 SCC vystačí na cca 13 ltr betonu.

Návod a údaje pro zpracování

Podklad Podklad musí být zdravý, bez odpadávajících částí, čistý od prachu, mastnoty.

Míchání 2,5 – 2,9 ltr vody na 25 kg Sikacrete® 08 SCC v závislosti na požadované tekutosti.
 Míchací náradí: v čisté nádobě a míchací vrtačkou s vrtulí za nízkých otáček.
 Míchejte s čistou vodou 2 - 3 minuty.

Doba zpracovatelnosti	Zpracovatelnost namíchané směsi je cca 30 minut (+20°C).
Čistění	Nezatvrdlé zbytky lepidla na nářadí je možno odstranit vodou, vytvrzené lepidlo je možno odstranit už jen mechanicky.
Bezpečnostní předpisy	<p>Ochranná opatření, první pomoc</p> <ul style="list-style-type: none"> - při kontaktu s kůží může dojít k podráždění . Postižené části pokožky důkladně omýt vodou, použít masť na ochranu pokožky, případně konzultovat s lékařem. - při zasažení očí okamžitě opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15 minut pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem . - po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžitě zavolat lékaře. - při míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a oděv. - nenechtejте vniknout do vody, půdy. Nesmí se dostat do rukou dětí. <p>Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.</p>
Odstraňování odpadu	<p>Odpad dle zákona č. 314/2006 Sb. o odpadech Odpad katalog. č. 17 01 01 Po vytvrzení odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci.</p>
Upozornění	<p>Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.</p> <p>Detailní informace o zdravotní zavadlosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.</p> <p>Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.</p>

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

e-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.sika.cz>

